

DESCRIPCION: *Ultra Surface Trowel-Top* es un material de cemento sobrepuesto, de polímero modificado al que solo “hay que agregar agua” diseñado para aplicaciones de reencarpetado delgado y liso en espesores desde 0 – 1/16 de pulgada. *Trowel-Top* es extremadamente durable y se adhiere excepcionalmente bien al concreto y otras superficies. Proporciona un acabado muy liso sobre pisos en interiores para cubrir manchas e imperfecciones de la superficie antes de aplicar un tinte ácido o una aplicación de tinte al concreto. *Trowel-Top* también puede aplicarse sin tinte ácido en cualquier color deseado para conseguir un liso decorativo o acabado texturizado, seguido de un sellador de capa superior transparente. Puede aplicarse con llana de mano o con nuestro jalador sólido de orilla metálica. (siempre haga una muestra primero y hágala aprobar).

USOS TÍPICOS: *Ultra Surface Trowel-Top* se utiliza en aplicaciones de pisos interiores comerciales o residenciales, puede aplicarse directamente sobre concreto reparado apropiadamente o como una capa superior sobre concreto polímero sobrepuesto como *Ultra Surface Resurfacer* o *Ready Mix Resurfacer* para conseguir un acabado más decorativo con acabado extra-liso. También puede usarse en lugar de *Ultra Surface Spray-Top* en pisos en interiores sin necesidad de usar la máquina *Spray-Top*. Puede aplicarse en una base de cemento blanco como sale o mezclado con polvo de óxido de hierro o pigmentos líquidos basados en agua para conseguir cualquier color deseado. Los colorantes líquidos trabajan mejor para evitar rayas de color cuando alise con llana (ver las instrucciones de mezclado siguientes).

Preparación de la superficie: La superficie debe estar limpia y sana, libre de polvo, aceite, grasa y cualquier otro contaminante que pueda interferir con la adherencia. Se recomienda el granallado o desbastado sin polvos. Otros métodos incluyen una combinación de tallado con detergente, lavado con ácido, neutralizado, enjuague y aspirado húmedo/seco para limpiar y enjuagar.

Reparación de fisuras - Repare fisuras estructurales con movimiento con el sistema *Ultra Surface Crack Repair System* antes de aplicar *Trowel-Top* (vea nuestras instrucciones para reparación de fisuras con fotografías paso por paso en el manual de Productos Ultra Surface para más detalles. Las fisuras finas interiores sin movimiento pueden rellenarse con *Trowel-Top* antes de cubrir toda la superficie.

Instrucciones de Mezclado – Para elaborar un pequeño lote de *Trowel-Top*, mezcle por volumen 1 parte de agua a 2 ½ o 3 partes de *Trowel-Top* usando motor de taladro y paleta mezcladora por 3-5 minutos. Para mezclar la bolsa entera, mezcle (en la cubeta de cinco galones que incluye), 1 ½ a 2 galones de agua para la bolsa entera de *Trowel-Top*. Agregue más agua o *Trowel-Top* a necesidad para conseguir la consistencia deseada. Cuando mezcle los colores, agregue el polvo o color líquido al agua, mezcle cuidadosamente, y vierta el agua coloreada a través de un colador de nylon para pintura (cuando use colores en polvo) antes de añadir el *Trowel-Top* para mejores resultados. Mezcle por 3-5 minutos.

Instrucciones de Aplicación – Para aplicar *Trowel-Top*, rocíe ligeramente la superficie con agua usando una bomba con atomizador, Alise sobre la superficie húmeda usando llana de mano o nuestro jalador de orilla metálica para conseguir el acabado deseado, ligeramente rocíe más agua si es necesario. Cuando seque en 2-4 horas, aplique tinte ácido, tinte para concreto o un sellador transparente como nuestro *Ultra Surface WB Epoxy* transparente seguido por una capa superior de *WB Urethane* brillante o satinado. Para un sistema basado en solvente puede usar nuestro Uretano Acrílico como primera capa seguido por nuestro *SB Urethane* en transparente.

Rendimiento - Aproximadamente 37.2 – 46.5 metros² por cubeta para la mayoría de las aplicaciones.

Garantía y responsabilidad: El aplicador es responsable de hacer su propia asesoría de la conveniencia de los productos para un propósito particular. Nuestra responsabilidad se limita al precio de compra de cualquier producto que probara ser defectuoso. No se otorga cualquier otra garantía expresa o implícitamente.